



MATERIAL PARA PANTALLAS SERÍGRAFICAS PROGRAMA DE VENTA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FOTECOAT EMULSIONES EN LA SERIGRAFIA con Diazo (SOLO ver página 3)

Fecha: **5/11** página: **2**

código <small>3a cifra = tamaño</small>	n° prod.	utilización	descripción	color sin sensibilizar	viscosidad	D	% cuerpo solido		tamaños desde el almacén	
							sin sensibil.	sens.	24 x 1	6 x 4,5
EK .	1569**	para todos los colores conteniendo disolventes; sensible a la humedad	exposición normal; pocos retoques; muy facil a recuperar; mate; evita cargas estáticas	violeta	alta	B	36	33	✓	✓
EE .	1570	resistente a disolventes; resistente a la humedad del ambiente	exposición corta; pocos retoques; facil a recuperar; mate; evita cargas estáticas	azul	alta	B	35	33	✓	✓
ET .	1636	para impresión de textiles serigraficos	corto tiempo de exposición; buena transparencia; para tejidos mas finos muy aconsejado; alta resistencia mecánica, más difícil de recuperar (alta presión)	morado claro	baja	B	40	36	✓	✓
EV .	1664*	para impresión de textiles serigraficos	como 1669 pero incolor	incolor	mediana	B	36	33		✓
EW .	1669	para impresión de textiles serigraficos	tiempo de exposicin normal; muy aconsejable para tejidos más gruesos; más facil de recuperar que 1636, pero necesita alta presión	violeta	mediana	B	36	33	✓	✓
EL .	1711	para todos los colores conteniendo disolventes; se puede lavar con alta	exposición corta; alta nitidez y disolución, resistente a diluyentes - no se ataca por tintes y detergentes; resistente a la humedad	morado claro	alta	B	27	25	✓	✓
EQ .	1771	para todos los colores conteniendo disolventes; se puede lavar con alta	corta exposición; muy buena disolución; no es completamente resistente a diluyentes, lo cual puede aumentar las dificultades de la recuperación	azul	mediana	B	27	25	✓	✓
EN .	1772 SD	industria PCB con tintas a base de solventes	tinte por separado, alta nitidez y resolución	claro	mediana	B	33	30		✓

D= diazo en: S= sobre / F= botella

- Contacta FOTEC AG para envases grandes
- * 1664 = (1669 sin tinta) disponible sobre demanda
- ** 1569 1145 se vende oscuro o violeta sobre demanda

sin sensibilizador DIAZO							24x1	6x4,5	1x25	1x150
AT .	TRIO 1WR	para impresión de textiles serigraficos	se puede sensibilizar con una solución de 7% de dicromato de amonio. Usable económicamente con las mismas propiedades elaborales; el diazo A2 (1 kg) y A7 (4,5 kg) se suministra por separado a petición	azul	baja	36	✓	✓	✓	✓
AI .	TRIO 2SR	resistente a disolventes		azul	mediana	23	✓	✓	✓	✓
AS .	TRIO 1WSR	resistente al agua y a los disolventes		azul	baja	30	✓	✓	✓	✓