



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

+41 44 913 30 00 Fax: +41 44 910 45 25

[info@fotec.ch](mailto:info@fotec.ch)

[www.fotec.ch](http://www.fotec.ch)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Küsnacht, Junio del 2005

## FOTECOAT 1855 UV

### Una emulsión extraordinaria

**Más de 60% de cuerpos sólidos, viscosidad ideal para emulsionado con máquina, especialmente apropiado para tintas UV.**

FOTECOAT 1855 UV es gris-azul. Para muchos casos (afiches, etc.) es suficiente 1 emulsionada del lado de la impresión.

Tiempo corto de exposición con lámparas de metal halógenas. Lavado rápido y fácil remoción.

En un tejido de poliéster 150-31 Y se pueden lograr los siguientes valores con una rasqueta de 1 mm de radio y con una velocidad media de emulsionado en la máquina FOTECO 404.

Emulsionado	EOM $\mu$	Valor Rz
1x I *	4,6	8,7
2x I	7,4	7,8
1x I / 1x R	6,4	7,2
1x I / 2x R	11,0	6,7

\* I = lado Impresión / R = lado Rasqueta

El tiempo de exposición a una distancia de 100 cm con una lámpara Aktispeed MH de 3,5 KW es de 25 a 30 segundos.

Para la remoción se pueden utilizar los productos normales del mercado.

FOTEC AG

Esta información se publica sin compromiso. Sin embargo están elaboradas según el leal saber y entender y con base en pruebas de laboratorio. El proveedor no se responsabiliza por la inadecuada aplicación del producto, el cual es producido y vendido para uso industrial.