



Fotec AG

Phone:

e-mail:

Eigenheimstr. 22 CH-8700 Küsnacht

P.O.Box 1123 Switzerland

+41 44 913 30 00 Fax: +41 44 910 45 25

info@fotec.ch

www.fotec.ch

TECHNISCHE INFORMATION

Küsnacht, Februar 2010

FOTECOAT 1069

Standard Version (siehe auch
Technische Information 1069)

FOTECOAT 1069 HV

Extra dickflüssig

FOTECOAT 1069 FAST

Kürzere Belichtungszeit; für CtS

Lösemittel- und wasserbeständige Diazo Kopierschichten, doppelhärtend.

1. Beschrieb für alle 3 FOTECOAT

- Blaue Farbe.
- Hoher Festkörper.
- Die erstellten Schablonen können nachbelichtet werden.
- Die Entschichtung ist trotz hoher Wasserbeständigkeit mit den handelsüblichen Entschichtern gut durchführbar.
- Die chemische Härtung kann mit FOTECHEM 2100 oder 2130 erfolgen.

2. Hinweise zu den Einzelprodukten

- FOTECOAT 1069 Standard hat eine mittlere Viskosität und eine hohe Flexibilität und ist daher auch für den Glasdekoriations-Druck, für Plastisole und abrasive Farben geeignet.
- FOTECOAT 1069 HV ist hochviskos und geeignet für grobe Gewebe und überdurchschnittliche Schablonen-Aufbaudicken.
- FOTECOAT 1069 FAST ist eine schnellere Version von FOTECOAT 1069 Standard.

3. Lagerung

- | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| - Unsensibilisiert bei | 18-25°C | 1 Jahr |
| - Sensibilisiert bei | 20-25°C | 1 Monat |
| - Vorbeschichtete Siebe | im Dunkeln bei 20°C | 3 Wochen |

FOTEC AG

Diese Informationen werden ohne Gewähr veröffentlicht. Jedoch sind sie nach bestem Wissen und aufgrund von Laborversuchen erstellt worden. Der Lieferant lehnt jede Verantwortung für unsachgemässe Verwendung dieser Produkte, welche nur für industriellen Gebrauch hergestellt und verkauft werden, ab.